

GREY / CHARCOAL

Tkanina 5%



STRONA

A



STRONA

B

Właściwości energetyczne i wizualne związane z nasłonecznieniem

		Strona A	Strona B
As	Absorpcja promieniowania słonecznego (pochłanianie)	86,5%	83,8%
Rs	Refleksja promieniowania słonecznego (odbicie)	9,9%	12,6%
Ts	Transmisja promieniowania słonecznego (przepuszczalność)	3,6%	3,6%
Tv	Przepuszczalność światła widzialnego	3,6%	3,6%
Tuv	Przepuszczalność promieni UV	3,4%	3,4%



Włókno
szklane 42%
PCV 58%



Przezierność
5%



Gramatura
525 g/m²



Materiał
niepalny



Grubość
tkaniny
0.74 mm



Termoizolacja



Zgrzewanie
ciepłym
powietrzem